

Produto	Espuma Flexível de Poliuretano
Ref ^a	RB 20 33
Designação	20 RB
Tipo	Poliéter

Características Físicas	Limites	Unidades	Método de ensaio	Baseado na Norma
Densidade	20.0 ± 1.0	[kg/m ³]	PQL001	ISO 845
ILD25%	90 – 122	[N]	PQL002	ISO 2439
ILD40%	112 – 152	[N]	PQL002	ISO 2439
ILD65%	212 – 287	[N]	PQL002	ISO 2439
Alongamento na Ruptura	min. 130	[%]	PQL003	ISO 1798
Resistência à Tracção	min. 120	[kPa]	PQL003	ISO 1798
Dureza à compressão (CV _{40%})	3.3 ± 0.3	[kPa]	PQL004	ISO 3386/1
Resiliência	min. 30	[%]	PQL005	ASTM D 3574
Deformação Permanente a 75%	max. 6.0	[%]	PQL006	ISO 1856