

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Produto | Espuma Flexível de Poliuretano |
| Ref ^a | R 15 25 |
| Designação | 15 R |
| Tipo | Poliéter |

| Características Físicas | Limites | Unidade | Método de Ensaio | Baseado na Norma |
|--|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Densidade | 15.0 ± 1.0 | [kg/m ³] | PQL001 | ISO 845 |
| ILD25% | 65 – 89 | [N] | PQL002 | ISO 2439 |
| ILD40% | 82 – 110 | [N] | PQL002 | ISO 2439 |
| ILD65% | 157 – 212 | [N] | PQL002 | ISO 2439 |
| Alongamento na Ruptura | min. 120 | [%] | PQL003 | ISO 1798 |
| Resistência à Tracção | min. 100 | [kPa] | PQL003 | ISO 1798 |
| Dureza à compressão (CV _{40%}) | 2.5 ± 0.3 | [kPa] | PQL004 | ISO 3386/1 |
| Resiliência | min. 30 | [%] | PQL005 | ASTM D 3574 |
| Deformação Permanente a 75% | max..6.0 | [%] | PQL006 | ISO 1856 |